

EN	Hutní označení	ČSN	DIN	ASTM
EN AW 1050	Al 99,5	424005	3.0255	1060
EN AW 3003	AlMn1Cu		3.0517	
EN AW 3103	AlMn1	424432	3.0515	3003
EN AW 3004	AlMn1Mg1		3.0526	
EN AW 3005	AlMn1Mg0,5		3.0525	
EN AW 3105	AlMn0,5Mg0,5		3.0505	
EN AW 5005	AlMg1		3.3315	
EN AW 5049	AlMg2Mn0,8		3.3527	
EN AW 5052	AlMg2,5		3.3523	
EN AW 5251	AlMg2Mn0,3	424412	3.3525	5052
EN AW 5754	AlMg3	424413	3.3535	5154
EN AW 5083	AlMg4,5Mn0,7	424415	3.3547	5083
EN AW 6082	AlMgSi1Mn	424400	3.2315	6061
EN AW 7020	AlZn4,5Mg1	424441	3.4335	7005
EN AW 7022	AlZn5Mg3Cu		3.4345	
EN AW 7075	AlZn5,5MgCu	424222	3.4365	7075
EN AW 2017	AlCu4MgSi	424201	3.1325	2014
EN AW 2024	AlCu4Mg1	424203	3.1355	2024